Gant cuir - Ignifuge

51SIP15

Utilisation (*)

Grâce à sa conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité. Grâce au cuir épais en croûte, d'une épaisseur moyenne de 1.10 mm à la doublure isolante, il est couramment utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à proximité des fours, etc.

Caractéristiques techniques

- **Montage :** type «Américain». Pouce palmé.
- **Matières :**
  - main (paume et dos): cuir tout croûte de bovin **ignifugée.**
  - manchette : cuir croûte de bovin non ignifugée.
  - Coutures : fil aramide.
- Entièrement doublé molleton.
- **Coloris :** rouge/gris.
- **Taille :** 10.
- **Conditionnement :** - carton de 50 paires.
  - sachet de 10 paires.

En savoir plus : **www.singer.fr**

Principaux atouts

- Fabrication ISO9001. Bonne protection de l'avant-bras.
- Découpe machine des différentes pièces composant le gant permettant d'assurer une totale régularité des dimensions.
- Souplesse, qualité et meilleure résistance du cuir traité **ignifuge.**
- Bonne résistance mécanique et à la chaleur pour des contacts rapides.
- La doublure fournit une isolation thermique complémentaire.
- Haute résistance du fil aramide.

Protection contre la **chaleur**

Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388** contre les risques mécaniques et **EN407** contre les risques thermiques. Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Attestation d'examen CE de type (AET) délivrée par **SATRA**, organisme notifié **n°0321.**

EN388 : 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	**51SIP15** Niveaux obtenus	EN388
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	**4**	4 1 2 2
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**1**	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	**2**	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	**2**	

Données thermiques	Niveaux	Données thermiques	Niveaux	EN407
Comportement au feu	4	Petites particules de métal liquide	4	4 1 X X 4 X
Chaleur de contact	1	Grosses particules de métal liquide	X	
Chaleur convective	X			
Chaleur radiante	X			

CE

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif ; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 25.07.2014 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia