FICHE PRODUIT

SECURITY O2 HRO SRC FO

Réf. de prod.	10290-000
Cat. de sécurité	O2 HRO SRC FO
Pointures	39 - 47
Poids (Pt. 42)	550 g
Forme	B
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure à la cheville, en cuir fleur hydrofuge et **CORDURA**®, couleur noir, doublure en **Cambrelle**®, anti-statique, anti-choc, anti-glissement.

Plus Chaussure amagnétique. Semelle de propreté **Soft-Bed** amovible, en polyuréthane extrêmement souple, revêtue en tissu. Semelle PU/Nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute). Fermeture éclaire extérieure.

Emplois suggérés Travaux d'entretien, magasins, chantiers, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

MATERIAUX

		Parag. EN ISO 20347
Chaussure complète	**Chaussure anti-statique:** fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	6.2.2.2
	Système anti-choc: polyuréthane basse densité et profile du talon	6.2.4
Tige	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir	5.4.6
	épaisseur 1,8 mm	
		6.3.1
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite	5.5.3
antérieure	épaisseur 1,2 mm	
Doublure	**Cambrelle®**, résistante à l'abrasion, respirant, couleur noir	5.5.3
postérieure	épaisseur 1,2 mm	
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfolation.	5.7.4.1
Semelle/marche	En polyuréthane/gomme, anti-statique, résistante aux hautes températures, injecté	5.8.3
	directement sur la tige	5.8.4
	Semelle extérieure: noir, gomme, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales, aux hautes températures	5.8.6
	Semelle intérieure: noir, basse densité, confortable et anti-choc	6.4.4
		6.4.5
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Résistance électrique			
- en lieu humide	MΩ	**588**	≥ 0.1
- en lieu sec	MΩ	**848**	≤ 1000
Absorption du choc au talon	J	**> 38**	≥ 20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 5**	≥ 0,8
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 48,5**	> 15
Résistance à l'eau	minute	**> 60**	< 60
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 39,5**	≥ 20
Résistance à l'abrasion	cycles	**> 400**	≥ 400
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**89**	≤ 150
Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**2**	≤ 4
Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	**> 5**	≥ 4
Résistance à la chaleur (300 °C)	----	**aucune fusion**	aucune fusion
Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	**+ 1,4**	≤ + 12
SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		**0,53**	≥ 0,32
SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		**0,50**	≥ 0,28
SRB : acier + glycérine – plante du pied		**0,25**	≥ 0,18
SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		**0,21**	≥ 0,13

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'èvolution des matériels et des produit.
Cofra. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.